

年 月 日

御中



アオイ化学工業株式会社  
技術開発部 技術開発課



## 品質規格表

### 品名 アオタイト D 20mm

#### ■ 品質検査規格値

試験項目	単位	検査規格値
外観	—	異常のないこと
厚さ	mm	20.0 ~ 22.0
幅	mm	900~990
長さ	mm	1000 ~ 1100
硬度	—	A50 以上

#### ■ 性能規格値

試験項目	単位	代表物性値	規格値 <sup>※1</sup>
密度	g/cm <sup>3</sup>	0.502	0.48 以上 <sup>※1,※2</sup>
1/2圧縮強度	N/mm <sup>2</sup>	1.1	0.7以上 <sup>※1</sup> (0.34~10.34 <sup>※2</sup> )
復元率	%	96	90 以上 <sup>※1,※2</sup>
はみ出し	mm	1.1	4以下 <sup>※1</sup> (6.4 以下 <sup>※2</sup> )
硬度	—	A55	A50 以上
引張強度	N/mm <sup>2</sup>	2.6	2.5 以上
伸び率	%	170	150 以上
縮み率	%	0.8	2.0 以下
吸水率	%(v/v)	0.2	0.5 以下

※1:アオイ化学工業(株)社内規格, ※2:ASTM D 1752 タイプ I 目地板の規格値

備考欄	
-----	--