

目地板仮固定用接着剤

作業性の良い
一液型タイプの
仮固定用接着剤

ボンドライン®

- コンクリート舗装側目地の目地板仮固定
- コンクリート構造物と目地板の仮固定

コンクリート舗装の側目地やBOXカルバートの目地部等、既設のコンクリート構造物に目地板を仮固定する場合、目地板の仮固定は釘止めや両面テープ、2液型の接着剤で貼り付ける形が一般的ですが、両面テープや2液型の接着剤は施工面の状況、目地板の種類により、接着が不良となったりすることがあり、また釘打の場合にはコンクリートの硬さによって打ち込めない場合や手作業では手間がかかる場合があります。



▲コンクリート舗装側目地の目地板（ケンタイト）仮固定に使用

ボンドラインは空気中の水分と反応して硬化するカートリッジタイプのウレタン系接着剤であり、1液性の為、計量や混合の手間が必要でなく、**コンクリート構造物に傷をつけることなく**手軽に目地板の仮固定を行うことができます。

釘止めの場合約300m/日（2人工）ですがボンドラインでの貼付の場合には約800m/日（2人工）となり施工性が改善されます。

特 長



優れた耐久性

安定した接着性により、目地板を強固に接着させることができます。



簡単施工!!

ペースト状の為、鉛直面でも施工が容易です。



作業性良好

1液カートリッジタイプで施工性に優れ、常に安定で混合振れ等の危険性はありません。

用 途

- 瀝青繊維質目地板（ケンタイト）の仮固定
- ゴム発泡目地板（アオイタイト）の仮固定
- 樹脂発泡目地板の（セーフタイト）の仮固定



AOI Chemical Inc.

施工状況



▲ボンドライン塗布状況
(使用量 約20mL/m (口径φ5mm))
ボンドライン1本で約16m分を使用目安として下さい。



▲ケンタイト貼り付け状況

一般物性

項 目	単 位	規格値※1
外 観	—	ペースト状
標 準 色	—	グレー
押し出し性(5℃)	sec	20以下
ス ラ ン プ	mm	3以下
タックフリータイム	h	16以下
せん断接着性※2	最大応力	N/mm ² 0.15以上

※1 アオイ化学工業(株)社内規格

※2 せん断接着性は当社瀝青繊維質目地板(ケンタイト)との試験値



▲コンクリート舗装側目地の目地板(ケンタイト)仮固定に使用

使用上の注意



- (1) 下地、被着体は十分に乾燥させて下さい。
- (2) 保存は湿度の低い冷暗所にて保存して下さい。
- (3) 封を開けた場合は空気に触れた面から硬化が始まりますのでなるべく早くご使用下さい。
- (4) 施工直後から約半日の間は被着体を動かさないように注意して下さい。
- (5) ボンドライン1列で貼り付ける目地板重量は1.5kgを目安として下さい。また1.5kgを超える場合、1.5kg増えるごとに1列追加して下さい。
※被着体・現場条件により、接着可能荷重が異なりますので、事前に現場にてご確認の上、ご使用下さい。
- (6) 未硬化のシーリング材が皮膚に付いたときはすぐ拭き取り、石鹸水にてよく洗浄して下さい。
- (7) ボンドライン塗布後10～20分程度放置してから目地板を被着体に貼り付けて下さい。
早過ぎる場合、ズレ落ちる可能性があります。
- (8) その他安全性に関する詳細は、安全データシート(SDS)を参照して下さい。

荷 姿

320mL/本
1箱=20本入り



アオイ化学工業株式会社

本 社/〒731-0141 広島市安佐南区相田1丁目1番26号 TEL (082) 877-1341(代)

http://www.aoi-chemical.co.jp

FAX (082) 879-7260

東 北 支 店/TEL (022) 384-3171(代)

FAX (022) 382-1260

関 東 支 店/TEL (03) 3993-9311(代)

FAX (03) 3993-9315

近 畿 支 店/TEL (06) 6631-2060(代)

FAX (06) 6631-2170

中 四 国 支 店/TEL (082) 877-7171(代)

FAX (082) 877-5280

九 州 支 店/TEL (092) 623-5556(代)

FAX (092) 623-5559

北 陸 営 業 所/TEL (025) 280-0131(代)

FAX (025) 281-8338

中 部 営 業 所/TEL (052) 332-5611(代)

FAX (052) 332-5615

北 海 道 営 業 所/TEL (011) 598-1151(代)

FAX (011) 598-1553

広 島 工 場/TEL (0826) 46-3511(代)

FAX (0826) 46-2843

東 京 工 場/TEL (048) 584-2511(代)

FAX (048) 584-2510

北 京 支 社/TEL +86 (10) -65584184

アオイテクノサービス(株)/TEL (082) 877-0017(代)

アオイコーポレーション(株)/TEL (082) 877-7336(代)

アオイトリーム(株)/TEL (082) 831-1345(代)

台 湾/奥徳化学建材股份有限公司

シンガポール/AOI KAGAKU (SINGAPORE)

PTE.LTD.

TEL (65) 6659-1137 (代)